

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

REJUNTAMENTO EUROMAX TIPO II

Rejunte EUROMAX TIPO II – Perfeito Acabamento, Máxima Versatilidade!

Dê o toque final que seu revestimento merece! O rejunte EUROMAX TIPO II é a escolha ideal para quem busca acabamento fino e flexibilidade. Seja em ambientes internos ou externos, ele proporciona um resultado impecável, garantindo resistência e durabilidade.

- ✓ Compatível com diversos materiais – cerâmica, granito, mármore e ardósia;
- ✓ Flexível e resistente – perfeito para qualquer aplicação;
- ✓ Alta qualidade – atende rigorosamente aos padrões ABNT NBR 14992;

COMPOSIÇÃO / INDICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Rejuntamento Euromax Tipo II é formulado à base de cimento Portland (cinza ou branco), agregados com granulometria Finas, pigmentos inorgânicos e aditivos especiais que auxiliam um acabamento liso e conferem resistência mecânica, Flexibilidade, reduzindo a absorção de água. É indicado para rejuntar cerâmicas, mármore, granitos em pisos e paredes de ambientes internos e externos com juntas de 1 a 10 mm.

Este produto cumpre os requisitos da NBR 14992:2003 para a classificação Tipo II.

CONTRAINDICAÇÕES

Em piscinas;

Em porcelanatos;

Sobre a superfície de cerâmicas que apresentem junta falsa (ex.: quarter);

Como juntas de dilatação, movimentação ou estruturais;

Em superfícies expostas às altas temperaturas, ácidos, bases e solventes químicos;

Em base com temperatura menor que 10°C e acima de 30°C.

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Umidade da base, sujeira nas juntas, excesso de água na mistura, desigualdade na secagem, prejudicam o acabamento e provocam variação da tonalidade e reduzem a resistência do produto;

Este produto contém pigmentos que podem manchar as superfícies. Em cerâmicas ou porcelanatos com esmalte rústico, porosas, recomenda-se o uso de rejuntamento

de cor semelhante à da peça, para evitar manchas. Em caso de cores contrastantes com a peça, realizar teste prévio em uma pequena área para avaliar o resultado.

Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade do produto e da peça, realizar teste prévio ou consultar o fabricante da peça.

Em caso de dúvidas, consultar nosso Departamento Técnico.

DADOS TÉCNICOS

Requisitos atendidos conforme NBR 14992/2003		
Classificação do Rejuntamento Euromax Tipo II		Tipo II
Retenção de água		< 60 mm
Variação Dimensional		≤2,00mm/m
Resistência a Compressão		≥10 MPa
Resistência Tração na Flexão		≥ 3,0 MPa
Absorção por capilaridade aos 300min		≤0.30g/cm²
Permeabilidade aos 240min		≤ 1,0 cm³
Embalagem	saco plástico de 1 e 5kg	
Validade	Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 18 meses após a data de fabricação	
Quantidade de água para mistura	250ml (+/-2%) para cada 1kg de rejunte. Em 5kg utilize 1250ml (+/-25ml).	
Tempo de descanso	10 minutos	
Tempo de pote após a mistura	2 horas (Não utilizar o rejuntamento após 2h da mistura).	
Aspecto do produto	Pó / Colorido	Tipo de pigmentação: Inorgânica
Tempo de cura	Tráfego Leve: 7 dias após o rejuntamento	
	Tráfego Intenso: 14 dias após o rejuntamento	

OBS.: Os dados técnicos fornecidos são baseados em testes laboratoriais. Em condições reais, os valores podem variar devido a fatores fora de nosso controle.

PREPARO DA BASE

Após o assentamento das peças cerâmicas, aguardar 72 horas para iniciar o rejuntamento.

O assentamento das placas cerâmicas só deve ocorrer após um período mínimo de 14 dias de cura da base (contrapiso ou emboço), conforme orientações das Normas: NBR 7200:1983, NBR 13753:1996, NBR 13754:1996, NBR 13755: 2017. Não aplicar o rejuntamento sobre base e argamassa colante úmidas, pois a água migra para a superfície, gerando perda de aderência, manchas esbranquiçadas (eflorescência) e manchas escuras (umidade).

Recomenda-se limpar as juntas com a argamassa colante ainda fresca para facilitar o rejuntamento. A baixa profundidade da junta pode danificar o desempenho e o acabamento do produto.

Recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área para verificar a cor e se surpreender com a qualidade do acabamento.

Limpar as juntas antes da aplicação para remover qualquer tipo de resíduo restante, se possível aspirar as juntas.

Proteger com fita adesiva superfícies sensíveis ao atrito (peças de alumínio, apliques de metais especiais e detalhes em relevo), pois podem ser manchadas e arranhadas durante a aplicação.

Umedecer levemente a superfície do revestimento com água limpa antes de rejuntar, para facilitar a aplicação e deixar as peças mais limpas.

Em condições extremas (altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e vento forte) é necessário molhar as juntas com água, mas sem encharcar, para garantir a aderência do rejuntamento.

INTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar o rejuntamento 72 horas após o assentamento da cerâmica ou porcelanato.

Limpar as juntas retirando qualquer tipo de sujeira (poeira, graxa, tinta e excesso de argamassa).

Em um recipiente de plástico ou metal limpo e seco, adicionar **250 ml de Água Limpa para cada 1 kg de Euromax TIPO II**.

Misturar o rejuntamento em pó com a água até formar uma massa pastosa e sem grumos secos. Misturar manualmente ou com hélice acoplada à furadeira em baixa rotação. Misturar o produto ao abrigo de sol, vento e chuva, pois a variação climática influencia no tempo de pote da massa.

Deixe a mistura descansar por 10 minutos após a mistura.

Umedecer levemente a superfície da cerâmica/porcelanato para facilitar a aplicação.

Após o tempo de descanso, misture novamente e inicie a aplicação, misturando durante o uso.

Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha em movimentos contínuos de vai e vem no sentido diagonal (aprox. 45º) da peça, pressionando a massa nas juntas até que fiquem no nível da borda das peças.

Em aproximadamente 30 minutos, dependendo do clima, iniciar o acabamento e limpeza das juntas com esponja densa levemente umedecida.

Nota: Para aplicação em pedras ou produtos que mancham, não espalhe sobre a peça. Contorne as juntas com fita crepe para concentrar a aplicação e limpeza do rejunte na junta, sujando somente a fita crepe.

Procurar aplicar o produto somente nas juntas.

Remover o máximo possível do excesso do rejuntamento para evitar aderência do produto. Repetir a operação até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas da peça, (trocar a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa). Cuidado na limpeza de rejuntos de cores escuras, excesso de água tendem a deixar o rejunte claro e causar manchas.

Após 12 horas da aplicação, limpar somente as peças com pano levemente úmido para remover o excesso de produto.

Para a limpeza final da obra, após 7 dias do rejuntamento.

IMPORTANTE

- Durante a mistura, não adicionar nenhum outro componente que não seja água limpa;
- Misturar a quantidade correta de água, pois, caso contrário, a cor do rejuntamento e resistência poderá ser alterada após secar;
- Após mistura inicial, utilizar o produto em até 2 horas;
- Não adicionar mais água para reutilizar o produto;
- Para qualquer outro tipo de acabamento (por exemplo, frisar) respeitar o tempo de pega do produto para evitar esfarelamento após o tempo de cura;
- Rejuntar toda a área de uma só vez para evitar secagem desigual do produto e afetar o acabamento.

CONSUMO

CONSUMO ESTIMADO DE REJUNTE (kg/m ²)										
Formato (cmxcm)	Largura das juntas (mm)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5x 5	0,55	1,11	1,66	2,22	2,77	2,74	3,19	3,65	4,1	4,56
5x15	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,3	2,68	3,06	3,44	3,82
10x10	0,23	0,42	0,63	0,84	1,05	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
30x40	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
30x60	0,09	0,12	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90
30x90	0,08	0,10	0,16	0,22	0,32	0,41	0,48	0,54	0,61	0,67
60x60	0,06	0,13	0,14	0,2	0,26	0,36	0,42	0,48	0,54	0,6
80x80	0,05	0,07	0,10	0,18	0,24	0,31	0,37	0,42	0,47	0,52
90x90	0,05	0,07	0,10	0,16	0,2	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46
100x100	0,03	0,06	0,09	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31
60x120	0,02	0,50	0,08	0,11	0,14	0,17	0,2	0,23	0,26	0,29
120x120	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19
Os valores aqui são aproximados!										

ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE

Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metro de altura. Se armazenado de acordo com as instruções acima, a validade do produto é de 18 meses após a data de fabricação na embalagem.

AVISOS

O rendimento informado é aproximado. Dependendo das condições locais, poderá haver variações no consumo

Fatores externos, como a umidade da base, a temperatura ambiente e o conhecimento e a experiência do profissional, são determinantes para o rendimento e desempenho do produto.

SAÚDE E SEGURANÇA

Uso de Equipamento de Proteção: Utilize óculos de segurança, Máscara respiratória PFF2, luvas de borracha sintética e roupas de proteção durante o manuseio do produto. Aplicação em fachadas e necessário o uso de protetor solar.



Mantenha Fora do Alcance: Guarde o produto em local seguro, longe de crianças e animais domésticos.

Primeiros Socorros: Para mais informações, consulte a Ficha de Informações sobre (FDS) **Ficha de dados de segurança**. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure assistência médica imediata, levando a embalagem original do produto ou a FDS.

Descarte de Embalagens: Não reutilize embalagens contaminadas. Descarte-as em locais apropriados, seguindo a regulamentação local vigente. Recicle apenas embalagens não contaminadas pelo produto.

Os produtos Euromax são desenvolvidos com base no conhecimento e na experiência acumulados ao longo do tempo, sendo adequados para armazenamento, manuseio e aplicação corretos em condições normais.

TERMO DE TRANSPARÊNCIA

As orientações para a aplicação e uso final dos produtos Euromax são fornecidas com base na honestidade, transparência e confiança. Na prática, as variações nas condições dos materiais, superfícies e métodos de aplicação são imprevisíveis, tornando impossível garantir a comercialização ou a adequação de qualquer produto para fins específicos. Nenhuma responsabilidade legal pode ser inferida dessas informações ou recomendações, seja por escrito ou por qualquer outro meio.

Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e entrega vigentes. Recomenda-se que os usuários consultem sempre as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto, disponíveis mediante solicitação.

Químico responsável: Leandro J. Paloschi - CRQ XIII -133022625

Produzido por:

ARGAMASSAS ARAQUARI LTDA.

Rua: Etel, 142 – Itinga – 89245-000 – Araquari/SC

PABX: (47) 3419-0001 –

E- mail: comercial@argamassaeuromax.com.br

SAC: 0800 645-7888